


La scala di Mohs completa

Tipo	Durezza di Mohs	Minerale	Formula chimica	Durezza assoluta ^[2]	Immagine
Teneri ^[T 1]	1	Talco	$Mg_3Si_4O_{10}(OH)_2$	1	
	2	Gesso	$CaSO_4 \cdot 2H_2O$	3	
Semiduri ^[T 2]	3	Calcite	$CaCO_3$	9	
	4	Fluorite	CaF_2	21	
	5	Apatite	$Ca_5(PO_4)_3(OH^-, Cl^-, F^-)$	48	
Duri ^[T 3]	6	Ortoclasio	$KAlSi_3O_8$	72	
	7	Quarzo	SiO_2	100	
	8	Topazio	$Al_2SiO_4(OH^-, F^-)_2$	200	
	9	Corindone	Al_2O_3	400	
	10	Diamante	C	1600	

1. ^ Si scalfiscono con l'unghia.
 2. ^ Si rigano con una punta di acciaio.
 3. ^ Non si rigano con una punta di acciaio.